

Poroton-Schallschutzziegel

Produktgruppe Planziegel unverfüllt/Blockziegel



DIN	Rohdichte- klasse	Wärmeleitfähigkeit λ [W/mK] mit NM	Druckfestig- keitsklasse	Normalmörtel		
				M 2,5	M 5	M 10
DIN EN 771-1/ DIN 20000-401	1,8	0,81	20 /28	5,3	6,7	7,5
	2,0	0,96				

Standorte*								Artikel-Nr.	Bezeichnung	Abmessungen L x B x H (cm)	Druckfestigkeits- klasse	Rohdichteklasse	Gewicht kg/Stück	Paketinhalt Stück	Materialbedarf ca. Stück/m ²	Materialbedarf ca. Stück/m ³
Si · Bor · Ri	We · Re · Vo	Ei · Zw	Bo	BN · He	Ma · Te	Han										
Poroton Kleinformate 1,8								Materialgruppe 245								
		●	●					3280554	Mz NF-1,8	24,0 x 11,5 x 7,1	20	1,8	3,3	384	48/96	419
			●					3280555	Mz RF-1,8	25,0 x 12,0 x 6,5	20	1,8	3,3	384	52/104	554
Poroton Kleinformate 2,0								Materialgruppe 246								
●	●	●	●	●	●	●		3280604	Mz NF-2,0 (ohne Lochanteil)	24,0 x 11,5 x 7,1	20	2,0	3,7	352	48/96	419
			●					3287611	Mz 2 DF-2,0 (ohne Lochanteil)	24,0 x 11,5 x 11,3	20	2,0	5,9	224	32/64	278
Bor · Ri			●					3288620	Mz 3 DF-2,0	24,0 x 17,5 x 11,3	20	2,0	9,0	144	32/43	183
								3289628	Mz 5 DF-2,0	30,0 x 24,0 x 11,3	20	2,0	15,5	84	26/32	107
								3280904	Mz NF-2,0 (ohne Lochanteil)	24,0 x 11,5 x 7,1	28	2,0	3,7	352	48/96	419
								3287911	Mz 2 DF-2,0 (ohne Lochanteil)	24,0 x 11,5 x 11,3	28	2,0	5,9	224	32/64	278
								3288920	Mz 3 DF-2,0	24,0 x 17,5 x 11,3	28	2,0	9,0	144	32/43	183

- Geeignet für die Erdbebenzonen 0-1, Mz (ohne Lochanteil) für 0-3.
- Mörtelbedarf siehe Seite 79.



Innenwand

* Abkürzungen Standorte siehe Seite 6. ● Produkt an allen Standorten verfügbar. ■ Produkt nur an diesem Standort verfügbar.
Produktabbildungen/-grafiken können geringfügig vom Produkt abweichen.